SCHEDA TECNICA

BigMat
HOME OF BUILDERS

IDROPITTURA TRASPIRANTE



Aggiornamento: 25/02/2026

DESCRIZIONE

Idropittura bianca per interni ad elevata traspirabilità e ottima copertura.

CAMPI DI APPLCAZIONE

- Muro
- Intonaco civile fino
- Rasante
- Cartongesso
- Pitture esistenti

MODALITÀ DI APPLCAZIONE

SUPERFICI INTERNE

- Assicurarsi che le pareti siano pulite, prive di polvere ed agenti distaccanti, come unto o grasso, stuccare eventuali imperfezioni, se necessario riportare planare le superfici per mezzo di carteggiatura, spolverare eventuali residui di lavorazione. In presenza di pitture o rivestimenti degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto.
- In presenza di muffe, eseguire apposito trattamento sanificante.
- Applicare un primer fissativo per preparare la superficie, uniformare gli assorbimenti e migliorare la resa estetica del ciclo decorativo. Attendere il corretto tempo di essiccazione del prodotto.
- Mescolare il prodotto pima dell'applicazione.

- Applicare Idropittura Traspirante accuratamente su tutta la superficie, in due mani, a pennello, rullo o spruzzo, con una diluizione massima del 30% in volume. Attendere 6 ore prima dell'applicazione della seconda mano.

AVVISI IMPORTANTI

Condizioni di applicazione

- Applicare il prodotto con umidità relativa dell'ambiente inferiore all'75%.
- Temperatura dell'ambiente compresa tra +5 °C e +30 °C
- Umidità del supporto: < 10 di U.R.


Strumenti di applicazione

- Pennello, setola sintetica o naturale
- Rullo, pelo corto in micro-fibra o lana da 6-7mm
- Spruzzo/Airless

Pulizia attrezzatura

Con acqua dopo l'utilizzo.

Certificazioni



Avvertenze/Consigli

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- Non applicare su superfici umide o polverose.
- I contenitori utilizzati con residui di prodotto essiccato, devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione, se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito.
- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare dall'alto scendendo verso il basso.

SEZIONE DATI TECNICI (TABELLE ESEMPLIFICATIVE)

Aspetto	bianco opaco	
Massa volumica	≈ 1,64 ± 0,05 kg/l	ISO 2811-1
Viscosità	≈ 30000 cps, RVT 6 RPM 10	metodo Brookfield
Permeabilità al vapore acqueo	classe V1 (alta)	EN 7783
Brilantezza	< 5 (molto opaco)	EN 13300
Granulometria	< 100 micron (fine)	EN 13300
Conservazione	≈ 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra	
Sovraverniciabilità	≥ 6 h	
Diluizione con acqua	30% in volume	
Resa per mano	8 ÷10 m^2/l	