SCHEDA TECNICA

# IDROPITTURA LAVABILE

Pittura lavabile per interni resistente alle muffe




**Aggiornamento: 25/02/2026**

## DESCRIZIONE

Idropittura lavabile e resistente alle muffe per interni ad alta copertura con finitura extra-opaca. Buona resistenza all'abrasione e tintometrabile.

## CAMPI DI APPLCAZIONE

- Muro
- Intonaco civile fino
- Rasante
- Cartongesso
- Pitture esistenti

## MODALITÀ DI APPLCAZIONE

SUPERFICI INTERNE

- Assicurarsi che le pareti siano pulite, prive di polvere ed agenti distaccanti, come unto o grasso, stuccare eventuali imperfezioni, se necessario riportare planare le superfici per mezzo di carteggiatura, spolverare eventuali residui di lavorazione. In presenza di pitture o rivestimenti degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto.
- In presenza di muffe, eseguire apposito trattamento sanificante.
- Applicare un primer fissativo per preparare la superficie, uniformare gli assorbimenti e migliorare la resa estetica del ciclo decorativo. Attendere il corretto tempo di essiccazione del prodotto.
- Mescolare il prodotto pima dell’applicazione.

- Applicare Idropittura Lavabile accuratamente su tutta la superficie, in due mani, a pennello, rullo o spruzzo, con una diluizione massima del 30-40% in volume. Attendere 6 ore prima dell'applicazione della seconda mano.

## AVVISI IMPORTANTI

**Condizioni di applicazione**

- Applicare il prodotto con umidità relativa dell'ambiente inferiore all'75%.
- Temperatura dell'ambiente compresa tra +5 °C e +30 °C
- Umidità del supporto: < 10 di U.R.


**Strumenti di applicazione**

- Pennello, setola sintetica o naturale
- Rullo, pelo corto in micro-fibra o lana da 6-7mm
- Spruzzo/Airless

**Pulizia attrezzatura**

Con acqua dopo l'utilizzo.

**Certificazioni**




**Avvertenze/Consigli**

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- Non applicare su superfici umide o polverose.
- I contenitori utilizzati con residui di prodotto essiccato, devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione, se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito.
- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare dall'alto scendendo verso il basso.

## SEZIONE DATI TECNICI (TABELLE ESEMPLIFICATIVE)

| | | |
|---|---|---|
| Aspetto | bianco opaco | |
| Massa volumica | ≈ 1,64 ± 0,05 kg/l | ISO 2811-1 |
| Viscosità | ≈ 35000 cps, RVT 6 RPM 10 | metodo Brookfield |
| Resistenza al lavaggio | >1000 cicli (resistente al lavaggio) | UNI 10560 |
| Resistenza alle muffe | nessuna crescita | EN 15457 |
| Rapporto di contrasto | Classe 1 (in doppia mano) | EN 13300 |
| Brilantezza | < 5 (molto opaco) | EN 13300 |
| Granulometria | < 100 micron (fine) | EN 13300 |
| Conservazione | ≈ 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra | |
| Sovraverniciabilità | ≥ 6 h | |
| Diluizione con acqua | 30-40% in volume | |
| Resa per mano | 10 ÷12 $m^2/l$ | |