SCHEDA TECNICA

BigMat
HOME OF BUILDERS

IDROPITTURA AL QUARZO



Aggiornamento: 25/02/2026

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica al quarzo mascherante e riempitiva, per la decorazione e la protezione di facciate.

CAMPI DI APPLCAZIONE

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite con intonaco o rasante
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite, dipinte o parzialmente degradate

MODALITÀ DI APPLCAZIONE

SUPERFICI MURALI NUOVE

- Asportando ogni traccia di polvere, accertarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di primer diluito in funzione dell'assorbimento del supporto. Attendere il corretto tempo di essiccazione del prodotto, prima di procedere con l'applicazione di due mani di Idropittura al Quarzo
- In presenza di muffe, eseguire apposito trattamento sanificante.

SUPERFICI MURALI DIPINTE O PARZIALMENTE DEGRADATE

- Eventuali rappezzi eseguiti, dovranno risultare perfettamente stagionati; strati non perfettamente adesi, asportati, eventuali efflorescenze rimosse, eseguire un lavaggio a pressione della superficie. Sulla superficie

completamente asciutta applicare una mano di primer diluito in funzione dell'assorbimento del supporto. Attendere il corretto tempo di essiccazione del prodotto, prima di procedere con l'applicazione di due mani di Idropittura al Quarzo

- In presenza di muffe, eseguire apposito trattamento sanificante.

AVVISI IMPORTANTI

Condizioni di applicazione

- Applicare il prodotto con umidità relativa dell'ambiente inferiore all'75%.
- Temperatura dell'ambiente compresa tra +5 °C e +30 °C
- Umidità del supporto: < 10 di U.R.


Strumenti di applicazione

- Pennello, setola sintetica o naturale
- Rullo, pelo in micro-fibra o lana
- Spruzzo/Airless

Pulizia attrezzatura

Con acqua dopo l'utilizzo.

Certificazioni



Avvertenze/Consigli

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- Non applicare su superfici umide, polverose.
- Non applicare su pareti esposte al sole diretto.
- Applicare su fondi omogenei, completare la facciata/prospetto senza sosta, evitare la ripresa del materiale asciutto;
- Gli intonaci di nuova costituzione devono essere perfettamente stagionati. Rappezzi nuovi d'intonaco devono essere lasciati stagionare sino al termine del fine presa del legante.
- Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da eventuali precipitazioni o esposizione diretta al sole, per almeno le prime 48 ore.
- I contenitori utilizzati con residui di prodotto essiccato, devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione, se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito.
- Applicare sullo stesso prospetto un unico lotto di produzione.

SEZIONE DATI TECNICI (TABELLE ESEMPLIFICATIVE)

Aspetto	bianco opaco	
Massa volumica	≈ 1,67 ± 0,05 kg/l	ISO 2811-1
Viscosità	≈ 45000 cps, RVT 6 RPM 10	metodo Brookfield
Conservazione	≈ 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra	
Sovraverniciabilità	≥ 12 h	
Diluizione con acqua	20÷ 30% in volume	
Resa per mano	6 ÷8 m^2/l	
Permeabilità al vapore acqueo	classe V2 (media)	EN 7783
Permeabilità all'acqua liquida	classe W3 (bassa)	EN 1062-3